

accoya®


COLOR

Sägerau & Terrassendielen Sortierungsrichtlinien

Sortierung & Definitionen Accoya® Color
DACH Region | Version 09.2023

Accoya Color Sägerau

Sortierung erfolgt in 3 Bereichen



Brettende

Brettmitte


Brettende

Eine Lage typischer sägerauer Bretter



Accoya Color Terrassendielen

Sortierung erfolgt in 3 Bereichen



Brettende

Brettmitte

Brettende

Lagen typischer Color Terrassendielen





Accoya Color Sortierungsrichtlinien

Accoya Color Sägerau - diese Bretter werden üblicherweise auf der Splintholzseite zur Prüfung der Farbqualität vorgehobelt. Diese wird als Oberseite definiert. Diese Sortierregeln gelten für die Bretter im Anlieferungszustand und für sichtbare Mängel bei Anlieferung. Die Sortierregeln gelten nicht für Bretter, die vom Händler/ Verarbeiter weiterverarbeitet wurden oder jegliche anderweitige Bearbeitung.

Accoya Color Terrassendielen - die Sortierregeln gelten für Bretter, die vom Hersteller Accsys profiliert als fertige Terrassendielen geliefert werden, und für Sägerauhe Bretter im Auslieferungszustand. Wie bei allen Holzprodukten können während der Verwendung zusätzliche Mängel auftreten, die nicht in den Anwendungsbereich dieser Sortierungsrichtlinien fallen.

Accoya Color Sortierungstabelle

Farbmängel		Bewertung der besseren Seite	Bessere Seite (A)	Rückseite (B)													
		Am Brettende	Farbabweichung bis max. 600mm Länge	Unbegrenzt													
		In der Brettmitte	Bis zu 3 Flecken erlaubt Bis max. 600 mm Länge	Unbegrenzt													
		Entlang der Brettkante	Bis max. 25 mm breit	Unbegrenzt													
		Einzelne Bretter	Verschiedene Grautöne erlaubt	Unbegrenzt													
		Gesamtfläche	Keine Farbaufnahme bei max. 15% der Oberfläche Braune Verfärbung (wird durch Hobeln bereinigt)	Unbegrenzt													
Holzfehler	Bis zu 3 der folgenden Mängel oder gleichwertige Mängel	Ast	12mm Durchmesser oder weniger	Unbegrenzt													
		Rinde oder Harzgalle	8 mm breit, 50 mm lang oder gleichwertig	Unbegrenzt													
		Harzgallenstreifen	3 Streifen bis zu 8mm breit, 100 mm lang oder gleichwertig, gleichwertig könnten z.B. auch 6 Streifen bis zu 8mm breit und 50 mm lang sein	Unbegrenzt													
		Oberflächenrisse	3 bis zu 1,6 mm breit, 250 mm lang oder gleichwertig	Unbegrenzt													
		Kanten – und Endrisse	Kurze Risse, bis zur Breite des Brettes und nicht mehr als 200 mm	n/a													
		Schwinden	Nicht erlaubt	Unbegrenzt													
		Krümmung in Richtung der Holzdicke	<table><thead><tr><th colspan="2">Zulässiger Grenzwert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2,4 m</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>3,6 m</td><td>65 mm</td></tr><tr><td>4,2 m</td><td>90 mm</td></tr><tr><td>4,8 m</td><td>120 mm</td></tr></tbody></table> 	Zulässiger Grenzwert		2,4 m	30 mm	3,6 m	65 mm	4,2 m	90 mm	4,8 m	120 mm				
	Zulässiger Grenzwert																
	2,4 m	30 mm															
	3,6 m	65 mm															
	4,2 m	90 mm															
	4,8 m	120 mm															
	Krümmung in Richtung der Holzbreite	<table><thead><tr><th colspan="2">150 mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>2,4 m</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>3,6 m</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>4,2 m</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>4,8 m</td><td>20 mm</td></tr></tbody></table> 	150 mm		2,4 m	5 mm	3,6 m	10 mm	4,2 m	15 mm	4,8 m	20 mm					
150 mm																	
2,4 m	5 mm																
3,6 m	10 mm																
4,2 m	15 mm																
4,8 m	20 mm																
	Erlaubte Verdrehung pro 100 mm Breite	<table><thead><tr><th></th><th>25 mm</th><th>32 mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>2,4 m</td><td>10 mm</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>3,6 m</td><td>20 mm</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>4,2 m</td><td>20 mm</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>4,8 m</td><td>20 mm</td><td>20 mm</td></tr></tbody></table> 		25 mm	32 mm	2,4 m	10 mm	10 mm	3,6 m	20 mm	20 mm	4,2 m	20 mm	20 mm	4,8 m	20 mm	20 mm
	25 mm	32 mm															
2,4 m	10 mm	10 mm															
3,6 m	20 mm	20 mm															
4,2 m	20 mm	20 mm															
4,8 m	20 mm	20 mm															
	Erlaubte Schüsselung	<table><thead><tr><th>Breite mm</th><th>Erlaubt (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>125 mm</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>2 mm</td></tr></tbody></table> 	Breite mm	Erlaubt (mm)	125 mm	2 mm	150 mm	2 mm									
Breite mm	Erlaubt (mm)																
125 mm	2 mm																
150 mm	2 mm																
	Toleranz Stärke	Bei 25mm Ausgangsstärke min. 23mm und bei 32mm Ausgangsstärke min. 30mm															

Bis zu 5% der Bretter, die von der Norm abweichen, müssen akzeptiert werden


Auszug aus dem Technischen Leitfaden

2.2 ERSCHEINUNGSBILD

Accoya Color Grey -




Installation



4 Monate



12 Monate



22 Monate

Beispiel 1

Farbabweichung zwischen den Brettern aufgrund von natürlichen Holzmerkmalen und Unterschieden zwischen verschiedenen Produktionschargen.

Beispiel 2

Farbabweichungen können um Äste, Harzgallen und anderen natürlichen Holzeigenschaften herum auftreten. Diese Besonderheiten können als natürliche Eigenschaft belassen oder ausgeschnitten werden.

Beispiel 3

Durch die natürliche Verwitterung werden sich die verschiedenen Terrassendielen langfristig angleichen.



Beispiel 1



Beispiel 2



Beispiel 3